

CRC ZINC PRIMER PRO

Цинк-антикор

Артикул: 32741 (Аэрозоль - 500 мл)

1. Общее описание

Многофункциональная грунтовка на основе ортофосфата цинка. Быстросыхающее грунтовочное средство для металлических поверхностей на основе ортофосфата цинка. В формулу средства входят модифицированные алкидные полимеры, ортофосфат цинка и другие антикоррозийные красящие вещества. Средство CRC Zinc Primer PRO прекрасно борется с ржавчиной и надежно предохраняет внутренние и внешние поверхности от образования коррозии.

2. Свойства

- Обеспечивает наилучшую защиту верхнего слоя поверхности.
- Сохраняет яркость цвета верхнего слоя.
- Светло-серый цвет средства делает возможным его использование даже для покрытия светлых поверхностей.
- Уже через час после покрытия на слой можно наносить однокомпонентные краски.
- Замедляет процесс образования ржавчины.
- Быстро проникая в узкие поры и трещины, экономит время.
- Быстро сохнет.
- Прочно держится на обезжиренных открытых металлических поверхностях. Перед покрытием окисленных или гальванизированных поверхностей иногда требуется предварительная подготовка (например, зачистка, обработка наждачной бумагой и т.д.).
- Не содержит свинца и солей хромовой кислоты.
- Не содержит хлорированных и ароматических растворителей.
- Для контроля над свойствами пленки и применением в аэрозолях используется газ-вытеснитель диметилен.



3. Применение

- | | |
|--|---------------------------|
| • Кузова автомобилей | • Металлические окна |
| • Заводское оборудование и механизмы | • Ходовые части и каркасы |
| • Судостроительная арматура | • Швы |
| • Элементы стальных конструкций зданий | • Точечная сварка |

4. Инструкция

- Сняв крышку и освободив шарик дозатора, сильно встряхните баллончик в течение одной минуты. Жидкий препарат тщательно перемешайте и встряхните для обеспечения однородного распределения по поверхности. Продолжайте встряхивать во время использования.
- Для достижения лучших результатов наносите изделие на чистую, сухую, обезжиренную поверхность. Ржавчину и накипь следует удалять металлической проволочной щеткой.
- Наносите ровными тонкими слоями: при нанесении двух тонких слоев достигается лучший результат, чем при нанесении одного толстого. Верхний слой следует наносить через 12 - 48 часов. Также рекомендуется слегка обработать поверхность наждачной бумагой.
- После окончания обработки, очистите аэрозольный клапан, перевернув баллон вверх дном и нажимая на клапан до тех пор, пока из баллона не начнет выходить только газ. Если отверстие засорилось, выньте клапан и прочистите его с помощью тонкой проволоки.



Производитель: CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele Belgium - Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34,

www.crcind.com

Официальный дистрибьютор: ТОО «DATA24»

www.data24.kz e-mail: info@data24.kz



- Не используйте на работающем оборудовании. Наносите средство только в помещении с хорошей вентиляцией.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС № 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль
Внешний вид	матовое покрытие светло-серого цвета
Тип полимера	модифицированный алкидный полимер
Тип красителя	ортофосфат цинка
Плотность	1.05 г/см ³ (@ 20°C)
Температура вспышки (растворителя)	-4 °C
Площадь покрытия (30 мк м, сухая)	приблизительно 1 м ² /баллон (400 мл)
Рекомендуемая толщина пленки	25 - 30 мкм
Время высыхания	
• На ощупь	30 мин при 20°C (45% относительной влажности)
• Полное отверждение	24 часа при 20°C (45% относительной влажности)
• Повторная покраска	1 час*
Обезжиривающее/чистящее средство	Уайт-спирит
Свойства сухой пленки (30 мк м, обезжиренная металлическая поверхность)	
↘ солевой туман (ASTM B 117)	> 500 ч (толщина пленки 35 мкм)
↘ пропитка стали (NFT 30038)	0
↘ гибкость (оправка 6 мм, визуальная)	пройден
рекомендуемая окончательная обработка покрытия	алкид, акрил, целлюлоза и т.д.

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 500 мл

7. ПРИМЕЧАНИЕ

(*) 24 часа для лучшего результата после незначительной абразивной обработки

Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технические характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете автоматически получать обновленную версию.



Производитель: CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele Belgium - Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34,
www.crcind.com
Официальный дистрибьютор: TOO «DATA24»
www.data24.kz e-mail: info@data24.kz

